



Auf Anfrage als
PEFC oder **FSC**
zertifiziertes Papier
verfügbar

Technische Daten

	60 [♦]	65 [♦]	70	75	80	85 [♦]	90	100	115	135
Flächengewicht [g/m ²] ISO 536										
Weißer D65/10° [%] ISO 2470	90	90	90	90	91	91	91	91	91	91
Farbort D65/10° [%] L*	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5
a*	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
b*	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5
Opazität [%] ISO 2471	92	93	94	95	96	96	97	97	98	99
Glanz Hunter 75° [%] [Ⓜ] ISO 8245/1	59	61	63	65	65	66	66	67	69	69
Glanz Lehmann 75° [%] [Ⓜ] ISO 8254/1	59	60	61	63	63	64	65	67	69	69
Rauigkeit PPS 10 [µm] [Ⓜ] ISO 8791-4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Volumen [cm ³ /g] [Ⓜ]	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

♦ Auf Anfrage

Änderungen vorbehalten. 07/2009

Ⓜ Die Qualitätssteuerung erfolgt nach Glanz Lehmann (MD Albruck) und Glanz Hunter (Myllykoski Paper).

Ⓜ Kein garantierter Wert – unterliegt produktionstechnischen Schwankungen.

Produktbeschreibung:

MY BRITE ist ein hochweißes, leicht- bis mittengewichtiges, holzhaltiges, glänzend gestrichenes Papier für den Heatset Web Offset mit einem bläulichen Farbort.

Zusammensetzung:

Strichanteil: ca. 1/3

Rohpapierzusammensetzung:

(abhängig vom Flächengewicht)

35–45 % Zellstoff

65–55 % Holzschliff

Anwendungsbeispiele:

Beilagen, Broschüren, Magazine und Kataloge in hoher Qualität

Rollenspezifikationen:

Myllykoski Paper (60-90 g/m²):

– Mindestbreite: 40 cm (Doppelverpackung)

– Maximalbreite: 268 cm

– Rollendurchmesser: max. 130 cm

– Hülsendurchmesser: 76 mm oder 150 mm

MD Albruck (65-135 g/m²):

– Mindestbreite: 30 cm (Doppelverpackung)

– Maximalbreite: 250 cm

– Rollendurchmesser: max. 125 cm

– Hülsendurchmesser: 76 mm oder 150 mm

Information für die Druckvorstufe:

Es wird empfohlen, das Profil für Papiertyp 1 nach ISO 12647-2 zu verwenden.



Auf Anfrage als
PEFC
zertifiziertes Papier
verfügbar

Technische Daten

	60	65	70	80	90
Flächengewicht [g/m ²] ISO 536	60	65	70	80	90
Weißer D65/10° [%] ISO 2470	89	89	89	90	90
Farbort D65/10° [%] L*	92	92	92	92	92
a*	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
b*	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5
Opazität [%] ISO 2471	91	93	93	94	96
Glanz Hunter 75° [%] [Ⓜ] ISO 8245/1	61	61	62	64	64
Glanz Lehmann 75° [%] ISO 8254/1	58	58	60	62	62
Rauigkeit PPS 10 [µm] [Ⓝ] ISO 8791-4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Volumen [cm ³ /g] [Ⓝ]	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

[Ⓜ] Die Qualitätssteuerung erfolgt nach Glanz Lehmann. Die Angabe des Glanzes nach Hunter dient als Vergleichswert. Änderungen vorbehalten. 03/2009

[Ⓝ] Kein garantierter Wert – unterliegt produktionstechnischen Schwankungen.

Produktbeschreibung:

MY BRITE ist ein hochweißes, leicht- bis mittelmittleres, holzhaltiges, glänzend gestrichenes Papier für den Heatset Web Offset mit einem bläulichen Farbort.

Zusammensetzung:

Strichanteil: ca. 1/3
Rohpapierzusammensetzung:
(abhängig vom Flächengewicht)
30 % Zellstoff
54 % Holzschliff
16 % DIP

Anwendungsbeispiele:

Beilagen, Broschüren, Magazine und Kataloge in hoher Qualität

Rollenspezifikationen:

- Mindestbreite: 40 cm (Doppelverpackung)
- Maximalbreite: 370 cm
- Rollendurchmesser: max. 125 cm
- Hülsendurchmesser: 76 mm oder 150 mm

Information für die Druckvorstufe:

Es wird empfohlen, das Profil für Papiertyp 1 nach ISO 12647-2 zu verwenden.