

### Technische Daten

Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ] ISO 536	48	51	54	57	60	65	70	80
Weißheit D65/10° [%] ISO 2470	79	80	80	81	81	83	83	83
Farbort D65/10° [%] L*	91	91	92	92	92	93	93	93
a*	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4
b*	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.8	-0.8	-0.8
Opazität [%] ISO 2471	90	90	90	90	91	91	93	95
Glanz Hunter 75° [%] ISO 8245/1	46	46	46	47	47	47	47	47
Glanz Lehmann 75° [%] <sup>①</sup> ISO 8254/1	44	44	44	44	44	44	44	44
Rauigkeit PPS 10 [µm] ISO 8791-4	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Volumen [cm <sup>3</sup> /g] <sup>②</sup>	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

① Die Qualitätssteuerung erfolgt nach Glanz Hunter. Die Angabe des Glanzes nach Lehmann dient als Vergleichswert. Änderungen vorbehalten. 04/2009

② Kein garantierter Wert – unterliegt produktionstechnischen Schwankungen.

Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit, da alle Flächengewichte bestimmten Produktionsvoraussetzungen unterliegen.

#### Produktbeschreibung:

MY GOLD *gravure* ist mit seiner optimalen Kombination von Weißheit, Opazität und Volumen die führende Qualität für hochwertige Tiefdruckerzeugnisse.

#### Zusammensetzung:

20 % Zellstoff  
80 % Holzschliff

#### Anwendungsbeispiele:

hochwertige Kataloge, Magazine und Werbedrucksachen in Spitzenqualität

#### Rollenspezifikation Myllykoski Paper (51–80 g/m<sup>2</sup>):

- Mindestbreite: 41 cm
- Maximalbreite: 360 cm
- Rollendurchmesser: 130 cm
- Hülsendurchmesser: 76 mm oder 150 mm

#### Rollenspezifikation Plattling Papier (48/51 g/m<sup>2</sup>):

- Mindestbreite: 60 cm
- Maximalbreite: 520 cm
- Rollendurchmesser: max. 150 cm
- Hülsendurchmesser: 76 mm oder 150 mm